




larson metals® by Alucoil



1. Film protecteur (1) Quatre possibilités:

a) acier inoxydable
 b) Cuivre

c) Laiton

d) Zinc

Deux possibilités

a) Noyau minéral FR Classement au feu larson fr®

(B-s1,d0 EN 13501-1)⁽⁶⁾
b) Noyau polyéthylène PE (produit pour une utilisation exclusive sur les bâtiments de faible hauteur, les marquises, les panneaux de signalisation et les images corporatives)

Données techniques

| Copper | Métal | Brass |
|---|--|---|
| 4 [mm] | Épaisseur totale | 4 [mm] |
| 0,3 EXT / 0,3 INT [mm] | Épaisseur du métal | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] |
| 1000 -1200 [mm] | Largeur standard | 1000 [mm] |
| 1,7mm/m ∆100°C | Dilatation du métal | 2mm/m Δ100°C |
| Cu-DHP EN 1172 | Alliage | CuZn 30/CW505L |
| PE - FR | Noyau | PE - FR |
| PE: a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] | Classification au feu | PE: a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR:B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] |
| PE: 8,58 - FR: 11,09 [kg/m²] | Poids du panneau | PE:11,36 - FR:13,58 [kg/m ²] |
| PE:2130 - FR:2662 [kNcm²/m] | Rigidité "EI" | PE:3218 - FR:3748 [kNcm²/m] |
| PE:1613 - FR:2017 [mm ⁴ /m] | Moment d'inertie "I" | PE:2637 - FR:3070 [mm ⁴ /m] |
| 240 ^(*) [N/mm ²] | Charge de rupture "R _m " | 290 ^(*) [N/mm ²] |
| 140 ⁽¹⁾ [N/mm ²] | Limite d'élasticité "R _{p0,2} " | 186 ^(*) [N/mm ²] |
| 8(*) [%] | Allongement à la rupture "%" | 36 ^(*) [%] |
| 132000 ^(*) [N/mm ²] | Module d'Élasticité "E" | 110000 ^(*) [N/mm ²] |
| Stainless steel [2D & Wf30] | Métal | Zinc |
| MILENERS | 2011 SE SE VE | |
| 4 [mm] | Épaisseur totale | |
| 4 [mm] 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] | Épaisseur du métal | |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] | Épaisseur du métal Largeur standard | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] | Épaisseur du métal | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT | Épaisseur du métal Largeur standard | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m ∆100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m ∆100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m ∆100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m Δ100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau Classification au feu | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m ∆100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] PE:10,06 - FR: 12,28 [kg/m²] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau Classification au feu Poids du panneau | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m ∆100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] PE:10,06 - FR: 12,28 [kg/m²] PE: 2165 - FR: 2511 ⁽³⁾ [kNcm²/m] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] 9,62 [kg/m²] 2891 ⁽³⁾ [kNcm²/m] | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau Classification au feu Poids du panneau Rigidité "El" | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m Δ100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] PE:10,06 - FR: 12,28 [kg/m²] PE: 2165 - FR: 2511 ⁽³⁾ [kNcm²/m] PE:2405 - FR: 2790 ⁽³⁾ [mm⁴/m] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] 9,62 [kg/m²] 2891 ⁽³⁾ [kNcm²/m] 1446 ⁽³⁾ [mm ⁴ /m] | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau Classification au feu Poids du panneau Rigidité "El" Moment d'inertie "I" | 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m Δ100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] PE:10,06 - FR: 12,28 [kg/m²] PE: 2165 - FR: 2511 ⁽³⁾ [kNcm²/m] PE:2405 - FR: 2790 ⁽³⁾ [mm⁴/m] |
| 0,23 EXT / 0,23 INT [mm] 1000 -1200 [mm] 1,6mm/m Δ100°C AISI316L EXT / AISI 304 INT FR B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] 9,62 [kg/m²] 2891 ⁽³⁾ [kNcm²/m] 1446 ⁽³⁾ [mm⁴/m] 520 ⁽¹⁾ [N/mm²] | Épaisseur du métal Largeur standard Dilatation du métal Alliage Noyau Classification au feu Poids du panneau Rigidité "El" Moment d'inertie "I" Charge de rupture "R _m " | 4 [mm] 0,5 EXT / 0,5 INT [mm] 1000 [mm] 2,2mm/m ∆100°C Zn 99,995 (Z1 EN 1179) PE - FR a) M1 [UNE 23717 - NF P92-501] b) CLASS E [EN 13501-1] c) CLASS 0 [BS 476-6 & BS 476-7] FR: B-s1,d0 ⁽⁴⁾ [EN 13501-1] PE:10,06 - FR: 12,28 [kg/m²] PE: 2165 - FR: 2511 ⁽³⁾ [kNcm²/m] PE:2405 - FR: 2790 ⁽³⁾ [mm⁴/m] 150 ^(*) [N/mm²] 110 ^(*) [N/mm²] |

^(*) Caractéristiques du métal - Pour plus d'informations veuillez bien vouloir demander la fiche technique complète
(3) Valeurs estimées dans l'attente de recevoir les résultats des laboratoires - (4) Système d'installation rivetté vertical & 45 mm cassette d' **Alucoil***

Panneaux composites pour revêtements de façades

Panneau composite d'Alucoll', formé par deux tôles de métal unies par un noyau minéral FR résistant au feu Bs1d0 ou un noyau de polyéthylène PE. Ce sont des produits qui transmettent la véracité des métaux nobles tels que l'acier inoxydable, le cuivre, le zinc et le laiton. Ils sont écologiques car ils sont dépourvus de traitement. Vivants car ils permettent l'évolution typique des métaux utilisés.


· larson metals inox (acier inoxydable)

Dispose de deux possibilités sur la face externe:

- 1. 0,23 mm d'acier inoxydable AISI 316L naturel granulé 2D. 2. 0,23 mm d'acier inoxydable AISI 316L finition poli Wf30

Face intérieure: 0,23 mm d'acier inoxydable AISI 304 avec primer de protection.

- larson metals copper finition naturelle cuivre alliage Cu-DHP.
- larson metals brass finition naturelle laiton alliage SCu Zn30.
- larson metals* zinc finition ardoise alliage ZINC Zn-Cu-Ti (Zn 99,995)
 - a) Finition Slate
 - b) Finition Red
 - c) Finition Blue
 - d) Finition Ebano
 - e) Finition Brown
 - f) Finition Green
 - h) Finition Gold



Stainless Steel 2D



Stainless Steel WF30 Brushed




Copper



Brass



Zinc Slate



Zinc Red



Zinc Blue



